# Información Técnica del Producto

zetDress®

## Buzo Secutex® SL

Ref.: 30512-5-00

**Buzo de protección impermeable a la pulverización y a partículas sólidas de productos químicos de intensidad limitada.**

CE 0624



| Producto: | Buzo Cat. III, tipo 4 + 5 + 6, antiestático |
|---|---|
| Descripción: | Buzo con capucha, cremallera de doble vía y solapa protectora. Elásticos en capucha, cintura, puños y tobillos, costuras termoselladas. |
| Características: | Protección contra contaminación radioactiva y agentes biológicos. Antiestático |
| Composición material: | Tejido laminado microporoso (polipropileno + polietileno) |
| Gramaje: | 65 g/m² (±5%) |
| Color: | Blanco |
| Tallas: | S-M-L-XL-XXL |
| Presentación: | 25 Uds. / caja (embolsado individual) |

| Homologación según: | |
|---|---|
| **Normas CE** | **Descripción** |
| EN ISO 13688:2013 | Requisitos generales de la ropa de protección |
| EN 13034:2005 + A1:2009 | Protección contra pulverización química limitada – tipo 6 |
| EN 13982:2004-1 + A1:2010 | Protección contra partículas sólidas – tipo 5 |
| EN 14605:2005 + A1:2009 | Protección contra químicos líquidos: prendas con costuras impermeables a spray – tipo 4 |
| EN 1149-5:2008 | Propiedades antiestáticas (resistencia superficie) |
| EN 1073-2:2002 | Protección contra partículas radioactivas |
| EN 14126:2003 + AC:2004 (*) | Protección contra agentes biológicos |

| Propiedades físicas: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ensayo n°** | **Descripción** | **Unidades** | **Resultados** | **Clase EN** |
| EN 530 | Resistencia a la abrasión | ciclos | >300 | 2 |
| EN 863 | Resistencia a la perforación | N | 14,4 | 2 |
| ISO 13934-1 | Resistencia a la tracción | N | 100 / 55 | 2 |
| ISO 7854 | Agrietamiento por flexión | ciclos | >100k | 6 |
| ISO 9073-4 | Fuerza desgarro trapezoidal | N | 45,3/26,5 | 2 |
| ISO 13935-2 | Solidez de las costuras | N | 120 | 3 |

| Repelencia y permeación de productos químicos líquidos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ensayo n°** | **Descripción** | **Producto** | **Repelencia %** | **Penetración %** |
| EN 368 | Repelencia química (para prendas tipo 6) | Acido sulfúrico 30% | 95,0 | 0 |
| | | Hidróxido de sodio 10% | 95,1 | 0 |
| | | o-xileno | 91,9 | 0 |
| | | Butanol 1 ol | 94,2 | 0 |

| (*) EN 14126 – Protección contra agentes infecciosos | Resultado | Clase |
|---|---|---|
| Resistencia a la penetración de los patógenos de transmisión sanguínea - ISO 16603/16604 | 20 kPa | Clase 6/6 |
| Resistencia a la penetración por agentes infecciosos debido al contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados - ISO 22610 | > 75 min | Clase 6/6 |
| Resistencia a la penetración por aerosoles líquidos contaminados – ISO/DIS | Log > 5 | Clase 3/3 |
| Resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas - EN ISO 22612 | Log CFU ≤ 1 | Clase 3/3 |