

SWEDEN - cazadora softshell

Descripción

- 1 bolsillo en el pecho,
- 2 bolsillos bajo de la prenda,
- capucha despegable,
- chaqueta SOFTSHELL con interior polar,
- cintura y bajo de la prenda ajustable con cordón,
- cremallera hidrófugada,
- cuello con cierre de cremallera,
- forro polar interior,
- puños regulables con velcro,
- tejido bielástico con membrana antiviento,
- tejido certificado OEKO-TEX® Standard 100



Manutención

Lavar la pieza a una temperatura max de 40°C; No blanquear; No lavar a seco; La pieza no soporta el secar en tambor al aire caliente; No soporta el planchado



Cod.prod.

V101-0-00 Amarillo/azul marino,
V101-0-01 Negro/rojo
V101-0-02 Royal/negro
V101-0-03 Fango/negro
V101-0-04 Gris oscuro/negro
V101-0-05 Negro/negro
V101-0-06 Azul marino/negro

Normativa

EN ISO 13688 :2013



Tallas

46 – 66

ESPECÍFICAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD

metodo de prueba	descripción	resultado obtenido	requisito mínimo
Tejido base			
EN ISO 1833-1977, SECTIONE 10	Composición de las fibras: SOFTSHELL:	94% poliéster 6% elastán + membrana antiviento (TPU) Termoplástico de poliuretano Interior polar 100% poliéster;	
EN ISO 12127:1996	Peso por unidad de área	320 g/m ²	
EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)	La determinación del pH del extracto acuoso	pH : 6.6	3,5<PH≤9,5
EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	La búsqueda del amines aromático y carcinogénico	no grabando	≤30 ppm

EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Estabilidad de dimensió (40°C)	urdimbre: -0.9% trama: -0.4%	± 3 %
ISO 13938-2	Método por la determinación de la resistencia del tejido al estallido	>520 KPa	
EN ISO 105-X12	Solidez de color al restregamiento	seco: 4 - 5	1 - 5
EN ISO 105-B02	Solidez de color a la luz <i>variación de color</i>	4	1 - 5
EN ISO 105-C06	Solidez de color después varioss lavados a 40°C <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	4-5 4 4-5 4-5 4 4-5 4-5	1 - 5
EN ISO 105-E04	Solidez de color al sudor <i>Variación de color</i> <i>Toma de color:</i> diacetate cotton nylon polyester acrylic wool	Ácido 4-5 4 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
EN 20811	Determinación de la resistencia a la penetración de agua. Wp [Pa]	Wp > 20000 Pa	Clase 1 Wp ≤ 8000 Pa Clase 2 8000 ≤ Wp ≤ 13000 Pa Clase 3 Wp ≥ 13000 Pa
EN 31092	Resistencia al vapor acuoso Ret [m ² Pa/W]	Ret 39.3 [m ² Pa/W]	Clase 1: Ret > 40 Clase 2: 20 < Ret < 40 Clase 3: Ret ≤ 20